

Sealing Wax Protection - Захисний віск -

Опис продукту

Menzerna Sealing Wax Protection це базовий консервант лакофарбових поверхонь. Він захищає оброблену поверхню від впливу навколишнього середовища та відкладень

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Загальна інформація: | | Хімічна інформація: | |
| Група товарів: | Захист | Щільність: | 1,0 kg/l |
| Застосування: | Детейлінг | В'язкість: | 2-7 Pas |
| Термін служби: | приблизно 2-4 тижні | Технічна інформація: | |
| Зберігання: | 5-30°C, уникати морозу та прямих сонячних променів | Інструмент для полірування: | Круг для воску |
| Колір: | Жовтий | Рекомендована швидкість Орбітальний: | низький |
| Пакування: | 250 ml: 22870.281.001 1 L: 22870.261.001 | для твердих фарб: | діапазон швидкості (можливе також ручне використання за допомогою ручного аплікатора або серветки з мікрофібри) |
| | | Рекомендація по тиску: | Низький тиск |



Рекомендоване використання

1. Ретельно очистіть поверхню перед поліруванням.
2. Струсіть пляшку перед використанням і нанесіть наступну кількість продукту на полірувальну подушечку.
Рекомендація для площі 40 см x 40 см:
Подушечка діаметром 95 мм: 3-4 краплі розміром з горошину
Подушечка діаметром 150 мм: 5 крапель розміром з горошину
Подушечка діаметром 180 мм: 6-7 крапель розміром з горошину
3. Використовуйте Menzerna Wax Foam Pad у разі важких слідів використання.
4. Використовуйте орбітальну полірувальну машину та використовуйте метод перехресного покриття.
Застосовуйте легкий, рівномірний тиск під час полірування на постійній низькій швидкості машини.
5. Спочатку лак буде здаватися трохи молочним, і його слід наносити до тих пір, поки не стане видно лише злегка прозору/масляну плівку.
6. Залиште пасту висохнути протягом 5-10 хвилин і видаліть будь-який залишковий поліроль серветкою з мікрофібри Premium, не натискаючи.

Важливе повідомлення:

Вся викладена вище інформація ґрунтується на наших емпіричних знаннях. Пропонуємо протестувати наші продукти самостійно, щоб визначити на скільки вони підходять для вашого передбачуваного застосування. всі питання пов'язані з гарантійними зобов'язаннями та відповідальністю по даному продукту регулюються чинними умовами та правилами торгівлі, якщо інше не обумовлено законодавством.

Як нас знайти:

Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG
Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim
Tel.: +49-7222-9157-0
office@menzerna.com

Menzerna Polishing Programm

| | 1. Heavy Cut | 2. Medium Cut | 3. Finish | 4. Protection |
|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Standard Products | HCC1000 | MCP2500 | FF3000 | Power Lock Ultimate |
| Alternative Products | HCC1100 | MCP2400 | SF3500 | Liquid Carnauba |
| | | MCP2200 | SFP3800 | Sealing Wax |
| Premium Products | SHCC300/ SHCC300 GREEN LINE | | Power Protect Ultra 2in1 | |
| | HCC400/ HCC400 GREEN LINE | | | |
| | One-Step Polish 3in1 | | | |
| Premium Pads | Wool/ Heavy Cut Pad | Medium Cut Foam Pad | Soft Cut Foam Pad | Wax Foam Pad |

Важливе повідомлення:

Вся викладена вище інформація ґрунтується на наших емпіричних знаннях. Пропонуємо протестувати наші продукти самостійно, щоб визначити на скільки вони підходять для вашого передбачуваного застосування. всі питання пов'язані з гарантійними зобов'язаннями та відповідальністю по даному продукту регулюються чинними умовами та правилами торгівлі, якщо інше не обумовлено законодавством.

Як нас знайти:

Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG
Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim
Tel.: +49-7222-9157-0
office@menzerna.com