

PLASTIC PUTTY

CF 2K Шпатлевка для пластиков

Описание

Высокопластичная двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для ремонта деталей из пластиков.

Обладает прекрасной адгезией к пластикам, быстро сохнет и легко шлифуется.

Область применения:

- для ремонта деталей из пластиков легкового и коммерческого транспорта.

Продукты**2-160-0500**

Шпатлевка для пластиков 500 г, включая отвердитель ВРО (12 г)

Подложки

Пластики различных типов:

- ABS (сополимер акрилонитрила, стирола и бутадиена)
- EP (эпоксиды/ламинаты)
- PA (полиамид)
- PBTP (полибутилентерефталат)
- PC (поликарбонат)
- POM (полиоксиметилен)
- PP/EPDM (сополимер полипропилена и этилен/пропиленового каучука)
- PPO (полипропиленоксид)
- PUR (полиуретан) мягкий и жесткий
- PVC (полихлорвинил).

PLASTIC PUTTY

CF 2K Шпатлевка для пластиков

ПОДГОТОВКА и НАНЕСЕНИЕ

 Смешивание	Добавить 2% по весу ВРО отвердителя
VOC	< 250 г/л
 T_{MIN}	15°C
 Жизнеспособность, 20°C	4 – 5 мин
 Нанесение	Наносить немедленно после смешивания, избегать образования воздушных пузырей
 20°C	20 – 30 минут

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в сертификатах безопасности наших продуктов и спецификациях ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Очистка оборудования

Для очистки и мойки окрасочного инструмента и оборудования использовать рекомендованные производителями такого оборудования средства (растворители) для мойки.

Дальнейшая обработка

Шлифовать и наносить последующие материалы после полного высыхания.



Абразивами P80 – 320 (с соблюдением правила «100») **или**



Абразивами P80 – 180

PLASTIC PUTTY

CF 2K Шпатлевка для пластиков

РЕКОМЕНДАЦИИ по ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

- Удалить все старые материалы, которые имеют плохую адгезию или не полностью высушены
- Обрабатываемую поверхность тщательно очистить, обезжирить и высушить
- Перед нанесением шпатлевки поверхность отшлифовать/обработать матирующими абразивами.
- Перед нанесением тщательно перемешивать шпатлевку с отвердителем / катализатором.

Примечания

- Не наносить на неотшлифованные поверхности.
- Использовать рекомендуемое количество отвердителя, во избежание обесцвечивания лакокрасочного покрытия и образования других дефектов
- Во избежание впитывания материала, не наносить лакокрасочные покрытия непосредственно на полиэфирные шпатлевки
- Перед применением выдержать материал при комнатной температуре
- Не наносить шпатлевку на термопластичное покрытие или на протравливающий грунт.

Продукты	Упаковка	Срок хранения при 20°C	Плотность	Цвет
		(лет)	(г/л)	
2-160-0500	Шпатлевка, банка Катализатор, тубик 12 г	1 1	1860 прим. 1200	серый красный

Безопасность

Перед применением материала ознакомиться с паспортом безопасности MSDS данного материала. Внимательно изучить информацию на этикетке упаковки.