

## AS 30

- Ефективний полірувальний крем -

### Опис продукту

Menzerna AS 30 - ефективний полірувальний крем. AS 30 ефективно та надійно видаляє сліди розпилення, серйозні сліди використання та сліди від шліфування. Полірувальний крем особливо підходить для свіжого, м'якого прозорого покриття. AS 30 - полірувальний крем на водній основі без силіконів.

<b>Загальна інформація:</b>		<b>Хімічна інформація:</b>	
Група товарів:	Крупне зерно	Щільність:	1,3-1,5 kg/l
Категорія:	Альтернативна	В'язкість:	5-15 Pas
Абразивність:	10	<b>Технічна інформація:</b>	
Блиск::	3	Максимальне стирання:	P800
Застосування:	Фарбувальні майстерні	Інструменти для полірування:	Жорсткий полірувальний круг Круг з ягнячої вовни
Зберігання:	5 - 30°C, уникати морозу і прямих сонячних променів	Рекомендована швидкість для твердої фарби:	Роторна: 800 об/хв Орбітальна: низький діапазон швидкості
Колір:	Білий	Рекомендація по тиску :	Високий тиск
Пакування:	1kg pail: 14992.203.001 3kg pail: 14992.204.001 7kg pail: 14992.200.001 15kg pail: 14992.210.001 310kg pail: 14992.532.001		

### Рекомендоване використання

1. Ретельно очистіть поверхню перед поліруванням
2. Струсіть пляшку перед використанням і нанесіть наступну кількість продукту на полірувальний круг.  
Рекомендація для площі 40 см x 40 см:  
Подушечка діаметром 95 мм: 3-4 краплі розміром з горошину  
Подушечка діаметром 150 мм: 5 крапель розміром з горошину  
Подушечка діаметром 180 мм: 6-7 крапель розміром з горошину
3. Використовуйте круг Menzerna Heavy Cut Foam Pad або Menzerna Lambswool Pad у разі помітних слідів використання. Для ротаційної полірувальної машини використовуйте нашу стандартну подушечку з овечої вовни Menzerna, а для орбітальної полірувальної машини – нашу орбітальну вовняну подушечку Menzerna.
4. Використовуйте роторну або орбітальну полірувальну машину та використовуйте метод перехресного нанесення. Застосуйте сильний, рівномірний тиск під час полірування та витягніть виріб на постійній низькій швидкості машини.
5. Спочатку лак буде здаватися трохи молочним, і його слід наносити до тих пір, поки не стане видно лише злегка прозору/масляну плівку
6. Після завершення полірування видаліть будь-які залишки тканиною з мікрофібри преміум-класу, не натискаючи.
7. Усі сліди шліфування та використання видалено. Для надзвичайно глянцевого покриття нанесіть один із наших поліролів Menzerna Medium Cut Politure та фінішних покриттів Menzerna.

#### Важливе повідомлення:

Вся викладена вище інформація ґрунтується на наших емпіричних знаннях. Пропонуємо протестувати наші продукти самостійно, щоб визначити на скільки вони підходять для вашого передбачуваного застосування. всі питання пов'язані з гарантійними зобов'язаннями та відповідальністю по даному продукту регулюються чинними умовами та правилами торгівлі, якщо інше не обумовлено законодавством.

#### Як нас знайти:

Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG  
Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim  
Tel.: +49-7222-9157-0  
office@menzerna.com