

## Heavy Cut Compound 400 IF

- Високопродуктивна полірувальна паста -

### Опис продукту

Menzerna Heavy Cut Compound 400 Improved Formulation (HCC 400 IF) — це інноваційна шліфувальна поліроль для автомобільних прозорих лаків. HCC 400 IF видаляє сліди від шліфування та сліди використання в найкоротші терміни та гарантує високий глянець поверхні.

<b>Загальна інформація:</b>		<b>Хімічна інформація:</b>	
Група товарів:	Крупне, Середнє та Дрібне Зерно	Щільність:	1,1 kg/l
Категорія:	Преміум	В'язкість:	9-15 Pas
Абразивність :	8	<b>Технічна інформація:</b>	
Блиск:	8	Максимальне стирання:	P1500 круг з ягнячої вовни P2000 полірувальний круг
Застосування:	Детейлінг та Фарбувальні майстерні	Інструменти для полірування:	Круг з ягнячої вовни Жорсткий полірувальний круг Додатково м'який круг
Зберігання:	5 - 30°C, уникати морозу і прямих сонячних променів	Рекомендована швидкість для твердої фарби:	Роторна: Початок: 800-1500 об/хв, Кінець: 1800-2000 об/хв, Орбітальна: Початок: низький діапазон швидкості, Кінець: вищий діапазон швидкості
Колір:	Білий	Рекомендація по тиску	Початок: високий тиск, Кінець: низький тиск
Пакування:	250 ml: 22202.281.001 1 L: 22202.261.001 1 Kg: 22202.260.001		



### Рекомендоване використання

1. Ретельно очистіть поверхню перед поліруванням
2. Струсіть пляшку перед використанням і нанесіть наступну кількість продукту на полірувальний круг.

Рекомендація для площі 40 см x 40 см:

Подушечка діаметром 95 мм: 3-4 краплі розміром з горошину

Подушечка діаметром 150 мм: 5 крапель розміром з горошину

Подушечка діаметром 180 мм: 6-7 крапель розміром з горошину

3. Використовуйте круг Menzerna Heavy Cut Foam Pad або Menzerna Lambswool Pad у разі помітних слідів використання. Для ротаційної полірувальної машини використовуйте нашу стандартну подушечку з овечої вовни Menzerna, а для орбітальної полірувальної машини – нашу орбітальну вовняну подушечку Menzerna.
4. Використовуйте роторну або орбітальну полірувальну машину та використовуйте метод перехресного нанесення. Спочатку працюйте на низькій швидкості машини та прикладайте сильний тиск під час полірування. В останніх циклах зменшіть тиск і збільште швидкість полірувальної машини.

#### Важливе повідомлення:

Вся викладена вище інформація ґрунтується на наших емпіричних знаннях. Пропонуємо протестувати наші продукти самостійно, щоб визначити на скільки вони підходять для вашого передбачуваного застосування. всі питання пов'язані з гарантійними зобов'язаннями та відповідальністю по даному продукту регулюються чинними умовами та правилами торгівлі, якщо інше не обумовлено законодавством.

#### Як нас знайти:

Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG  
Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim  
Tel.: +49-7222-9157-0  
office@menzerna.com

Application video:



5. Спочатку лак буде здаватися трохи молочним, і його слід наносити до тих пір, поки не стане видно лише злегка прозору/масляну плівку
6. Після завершення полірування видаліть будь-які залишки тканиною з мікрофібри преміум-класу, не натискаючи.
7. Залежно від вимог до поверхні: можна зробити другий крок для створення глянцевого покриття. Тут ви можете знову використовувати Menzerna HCC400 IF або одну з наших паст Menzerna. В обох випадках у поєднанні з кругами Menzerna Soft Cut Foam Pad.

## Програма полірування Menzerna

	1. Heavy Cut	2. Medium Cut	3. Finish	4. Protection
Стандартні продукти	HCC1000	MCP2500	FF3000	Power Lock Ultimate
Альтернативні продукти	HCC1100	MCP2400	SF3500	Liquid Carnauba
		MCP2200	SFP3800	Sealing Wax
Преміальні продукти	SHCC300/ SHCC300 GREEN LINE		Power Protect Ultra 2in1	
	<b>HCC400/ HCC400 GREEN LINE</b>			
Преміальні круги	One-Step Polish 3in1			
	Wool/ Heavy Cut Pad	Medium Cut Foam Pad	Soft Cut Foam Pad	Wax Foam Pad

### Важливе повідомлення:

Вся викладена вище інформація ґрунтується на наших емпіричних знаннях. Пропонуємо протестувати наші продукти самостійно, щоб визначити наскільки вони підходять для вашого передбачуваного застосування. всі питання пов'язані з гарантійними зобов'язаннями та відповідальністю по даному продукту регулюються чинними умовами та правилами торгівлі, якщо інше не обумовлено законодавством.

### Як нас знайти:

Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG  
Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim  
Tel.: +49-7222-9157-0  
office@menzerna.com